

Datos Técnicos

Nombre del Producto R SILVER 20 EXTERIOR

1	% Luz Visible Transmitida	19±3,0
2	% Luz Visible Reflejada Exterior	62
3	% Luz Visible Reflejada Interior	61
4	% Energía Solar Transmitida	14
5	% Energía Solar Reflejada	63
6	% Energía Solar Absorbida	23
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energía Solar Total Rechazada	81
9	Coeficiente de Sombra	0,20
10	Factor Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,19
11	% Reducción del Brillo	79

Nota: Los datos de rendimiento reportados en esta página se probaron utilizando las normas ASHRAE, ASTM ,BSEN 410 & AIMCAL

Todos los valores fueron obtenidos considerando la película aplicada en vidrios transparentes de 3mm (1/8 de pulgada). Los resultados obtenidos representan muestras reales de la producción y pueden variar de un lote a lote.